日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

18. 6. 2004

REC'D 24 SEP 2004

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 6月20日

出願番号 Application Number:

特願2003-177232

[ST. 10/C]:

[JP2003-177232]

出 願 人 Applicant(s):

日本碍子株式会社 本田技研工業株式会社

WIPO

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月 9日

1) 11]



【書類名】

特許願

【整理番号】

WP04429

【提出日】

平成15年 6月20日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

H05H 1/00

【発明の名称】

プラズマ発生電極及びプラズマ発生装置

【請求項の数】

8

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式

会社内

【氏名】

宮入 由紀夫

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式

会社内

【氏名】

藤岡 靖昌

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式

会社内

【氏名】

桝田 昌明

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式

会社内

【氏名】

佐久間 健

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式

会社内

【氏名】

波多野 達彦



【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】

【識別番号】

100088616

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邉 一平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

009689

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9001231

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 プラズマ発生電極及びプラズマ発生装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向配置された少なくとも一対の電極を備え、これらの間に電圧 を印加することによってプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極で あって、

前記一対の電極のうちの少なくとも一方が、誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された、その膜厚方向に貫通した前記膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を含む形状の貫通孔が複数形成された導電膜とを有してなるプラズマ発生電極。

【請求項2】 前記貫通孔の前記膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の 形状が円形である請求項1に記載のプラズマ発生電極。

【請求項3】 複数の前記貫通孔が、前記導電膜に規則的に配列するように形成されたものである請求項1又は2に記載のプラズマ発生電極。

【請求項4】 前記導電膜が、前記セラミック成形体にスクリーン印刷、カレンダーロール、スプレー、化学蒸着、又は物理蒸着されて配設されたものである請求項1~3のいずれかに記載のプラズマ発生電極。

【請求項5】 複数の前記貫通孔の、それぞれの直径が $1\sim 10\,\mathrm{mm}$ である請求項 $1\sim 4\,\mathrm{o}$ いずれかに記載のプラズマ発生電極。

【請求項6】 複数の前記貫通孔の、隣接するそれぞれの中心間の距離が1.5 ~20 mmである請求項1~5 のいずれかに記載のプラズマ発生電極。

【請求項7】 前記導電膜の主成分が、タングステン、モリブデン、マンガン、クロム、チタン、ジルコニア、ニッケル、鉄、銀、銅、白金、及びパラジウムからなる群から選ばれる少なくとも一種の金属である請求項1~6のいずれかに記載のプラズマ発生電極。

【請求項8】 請求項1~7のいずれかに記載されたプラズマ発生電極を備えたプラズマ発生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]



【発明の属する技術分野】 本発明は、プラズマ発生電極及びプラズマ発生装置 に関する。さらに詳しくは、均一かつ安定なプラズマを低電力で発生させること が可能なプラズマ発生電極及びプラズマ発生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】 二枚の電極間に誘電体を配置し高電圧の交流、あるいは周期パルス電圧をかけることにより、無声放電が発生し、これによりできるプラズマ場では活性種、ラジカル、イオンが生成され、気体の反応、分解を促進することが知られており、これをエンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガスに含まれる有害成分の除去に利用できることが知られている。

【0003】 例えば、エンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガスを、プラズマ内を通過させることによって、このエンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガス中に含まれる、例えば、 NO_X 、カーボン微粒子、HC、CO等を酸化して処理するプラズマ排ガス処理システムが開示されている(例えば、特許文献 1 参照)。

[0004]

【特許文献1】

特開2001-164925号公報

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、このようなプラズマを発生させるために使用されるプラズマ発生電極は、対向配置された一対の電極の間に、点を起点とする局所的な放電が起こり、電極全体に均一なプラズマを発生させることができないという問題があった。

【0006】 本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、均一かつ 安定なプラズマを低電力で発生させることが可能なプラズマ発生電極及びプラズ マ発生装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】 上述の目的を達成するため、本発明は、以下のプラズマ発生電極及びプラズマ発生装置を提供するものである。

[0008]

[1] 対向配置された少なくとも一対の電極を備え、これらの間に電圧を印加



することによってプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極であって、前記一対の電極のうちの少なくとも一方が、誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された、その膜厚方向に貫通した前記膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を含む形状の貫通孔が複数形成された導電膜とを有してなるプラズマ発生電極(以下、「第一の発明」ということがある)。

[0009]

[2] 前記貫通孔の前記膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が 円形である前記[1]に記載のプラズマ発生電極。

[0010]

[3] 複数の前記貫通孔が、前記導電膜に規則的に配列するように形成された ものである前記[1]又は[2]に記載のプラズマ発生電極。

[0011]

[4] 前記導電膜が、前記セラミック成形体にスクリーン印刷、カレンダーロール、スプレー、化学蒸着、又は物理蒸着されて配設されたものである前記[1]~[3]のいずれかに記載のプラズマ発生電極。

[0012]

[5] 複数の前記貫通孔の、それぞれの直径が $1\sim10\,\mathrm{mm}$ である前記 [1] \sim [4] のいずれかに記載のプラズマ発生電極。

[0013]

[6] 複数の前記貫通孔の、隣接するそれぞれの中心間の距離が $1.5 \sim 20$ mmである前記 $[1] \sim [5]$ のいずれかに記載のプラズマ発生電極。

[0014]

[7] 前記導電膜の主成分が、タングステン、モリブデン、マンガン、クロム、チタン、ジルコニア、ニッケル、鉄、銀、銅、白金、及びパラジウムからなる群から選ばれる少なくとも一種の金属である前記[1]~[6]のいずれかに記載のプラズマ発生電極。

[0015]

[8] 前記[1]~[7]のいずれかに記載されたプラズマ発生電極を備えた



プラズマ発生装置(以下、「第二の発明」ということがある)。

[0016]

【発明の実施の形態】 以下、図面を参照して、本発明のプラズマ発生電極及びプラズマ発生装置の実施の形態について詳細に説明する。

【0017】 図1は、本発明(第一の発明)のプラズマ発生電極の一の実施の 形態を模式的に示す斜視図であり、図2は、プラズマ発生電極の一方の電極を構 成するセラミック体と導電膜とを模式的に示す平面図である。図1及び図2に示 すように、本実施の形態のプラズマ発生電極1は、対向配置された少なくとも一 対の電極5を備え、これらの間に電圧を印加することによってプラズマを発生さ せることが可能なプラズマ発生電極1であって、一対の電極5のうちの少なくと も一方の電極 5 a が、誘電体となる板状のセラミック体 2 と、セラミック体 2 の 内部に配設された、その膜厚方向に貫通した膜厚方向に垂直な方向の平面で切断 した断面の形状(以下、「貫通孔の断面形状」ということがある)が一部に円弧 を含む形状の貫通孔4が複数形成された導電膜3とを有してなるものである。な お、本実施の形態においては、他方の電極の構成については特に限定されること はなく、図1に示すように、従来公知の金属電極を用いてもよいが、図3に示す ように、プラズマ発生電極1を構成する他方の電極5bについても、その膜厚方 向に貫通した膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を 含む形状の貫通孔が複数形成された導電膜を有するものであることが好ましい。 このように構成する場合には、一の電極5aと他の電極5bとのそれぞれに電流 を通過させるための接続部分が、互いに逆方向になるように形成されていること が好ましい。

【0018】 また、図1に示したプラズマ発生電極1においては、二枚の電極5が対向配置された状態を示しているが、電極5の枚数はこれに限定されることはなく、例えば、図示は省略するが、三枚以上の電極を平行に対向配置させて、隣接する相互の電極が、それぞれ一対の電極となるように構成してもよい。

【0019】 なお、図1及び図2においては、膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が円形である貫通孔4を示しているが、これに限定されることはなく、楕円形や、多角形の頂点が円弧状に丸められた形状等であってもよい



【0020】 本実施の形態のプラズマ発生電極1は、誘電体となるセラミック体2と、セラミック体2の内部に配設された導電膜3とを有するバリア放電型のプラズマ発生電極1である。このプラズマ発生電極1は、例えば、一対の電極5間に生じたプラズマ内に排気ガス等の被処理流体を通過させて処理する排気ガス処理装置や、空気等に含まれる酸素を反応させてオゾンを精製するオゾナイザ等に好適に用いることができる。

【0021】 従来、このバリア放電型の電極は、誘電体の全面から放電が生じるために比較的に均等なプラズマが発生するように思われていたが、実際には、誘電体の全面に均等な電位を持つような放電が生じることはなく、導電体(導電膜)が板状の場合には、誘電体の不特定箇所に点を起点とする局所的な放電が起こり、均一なプラズマを発生させることができなかった。また、導電体(導電膜)がメッシュ状の場合には、メッシュの交点に相当する位置に放電が集中して、均一なプラズマを発生させることができなかった。本実施の形態においては、プラズマ発生電極1を構成する導電膜3に、膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を含む形状の複数の貫通孔4が形成されていることから、この貫通孔4の導電膜の境界部分が放電の起点となり、貫通孔4の外周上に、均等に放電を起こさせることができるとともに、複数の貫通孔4が導電膜3全体に形成されていることから、一対の電極5間に安定かつ均一なプラズマを発生させることができる。また、貫通孔4の膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が多角形等であると、その頂点に相当する部分に放電が集中して、均一なプラズマを発生させることができない。

【0022】 上述した貫通孔4の大きさについては、特に限定されることはないが、例えば、それぞれの貫通孔4の直径が1~10mmであることが好ましい。このように構成することによって、貫通孔4の外周上での電界集中が、放電に適した条件となり、一対の電極5間に印加する電圧がさほど高くなくとも放電を良好に開始させることができる。貫通孔4の直径が1mm未満であると、貫通孔4の大きさが小さくなり過ぎて、貫通孔4の外周上に生ずる放電が、上述した点を起点とした局所的な放電と似た状態となり、不均一なプラズマが発生する恐れ

がある。また、貫通孔4の直径が10mmを超えると、貫通孔4の内部には放電が生じにくいため、一対の電極5間に生じるプラズマの密度が低下する恐れがある。

【0023】 また、本実施の形態においては、貫通孔4の、隣接するそれぞれの中心間の距離は、貫通孔4の直径に応じて、均一かつ高密度なプラズマを発生させることができるような長さとなるように適宜決定されていることが好ましく、例えば、特に限定させることはないが、隣接するそれぞれの中心間の距離が、1.5~20mmであることが好ましい。

【0024】 また、この貫通孔4は、単位面積当りの貫通孔4の外周の長さが長くなるように形成されていることが好ましい。このように構成することによって、単位面積当たりに電界不均一な領域の長さ、即ち、プラズマの発生起点となる外周の長さを長くすることができ、単位面積当たりに多くの放電を起こさせて高密度のプラズマを発生させることができる。具体的な単位面積当りの貫通孔4の外周の長さ(mm/(mm)²)としては、発生させるプラズマの強度等によって適宜設定することができるが、例えば、自動車の排気ガスを処理する場合には、0.05~1.7mm/(mm)²であることが好ましい。単位面積当りの貫通孔4の外周の長さが0.05mm/(mm)²より小さいと局所的な放電が起こり、安定な放電空間が得にくくなることがある。1.7より大きいと、導電膜の抵抗値が高くなり放電効率が低下することがある。

【0025】 また、本実施の形態においては、単位面積当たりの貫通孔4の面積は0.1~0.98 (mm) 2/ (mm) 2であることが、好ましい。0.1より小さいと誘電体電極の静電容量が小さすぎて、排ガス浄化に必要な放電を得ることが難しくなることがある。0.98より大きいと、貫通孔による均一な放電効果が得にくくなり、局所的な放電が起こりやすくなることがある。

【0026】 より具体的に、貫通孔4の単位面積当りの外周の長さと面積とを規定するには、自動車の排気ガスに含まれる煤を処理する場合には、単位面積当りの外周の長さは1.0 mm/(mm) 2 以下で単位面積当りの面積は0.2 (mm) 2 /(mm) 2 以上であることが好ましく、また、排気ガスに含まれる窒素酸化物 (NOX) を処理する場合には、単位面積当りの外周の長さは0.2 mm

/ (mm) 2 以上で単位面積当りの面積は0.9 (mm) 2 /(mm) 2 以下であることが好ましい。

【0027】 導電膜 3 は、セラミック体 2 の厚さの 0 . $1\sim10\%$ に相当する 厚さであることが好ましい。このように構成することによって、誘電体となるセラミック体 2 の表面に均一な放電を起こすことができる。具体的な導電膜 3 の厚さとしては、プラズマ発生電極 1 の小型化及び一対の電極 5 間を通過させる排気ガス等の被処理流体の抵抗を低減させる等の理由から、 $5\sim50$ μ m程度であることが好ましい。導電膜 3 の厚さが 5 μ m未満であると、導電膜 3 を印刷等によって形成する場合に信頼性が劣ることがあり、また、形成された導電膜 3 の抵抗が高くなることがあるために、プラズマ発生効率が低下する恐れがある。導電膜 3 の厚さが 5 0 μ mを超えると、導電膜 3 の抵抗は小さくなるが、セラミック体 2 の表面の凹凸に影響を及ぼし、その表面が平坦となるように加工しなければならないことがある。

【0028】 また、本実施の形態においては、一の電極5aを構成する導電膜3が、セラミック体2の両表面からの距離が、ほぼ等しくなるように、セラミック体2の内部に配設されていることが好ましい。このように構成することによって、複数枚の電極を連続的に対向配置させてプラズマを発生させたとしても、隣接する電極間に等しい強度のプラズマを発生させることができる。導電膜3が、セラミック体2の両表面からの距離が異なるように配設された場合には、一の電極5aの互いの表面における静電容量が変わり、互いの表面での放電特性が異なる恐れがある。

【0029】 また、本実施の形態に用いられる導電膜3は、導電性に優れた金属を主成分とすることが好ましく、例えば、導電膜3の主成分としては、タングステン、モリブデン、マンガン、クロム、チタン、ジルコニア、ニッケル、鉄、銀、銅、白金、及びパラジウムからなる群から選ばれる少なくとも一種の金属を好適例として挙げることができる。なお、本実施の形態において、主成分とは、成分の60質量%以上を占めるものをいう。

【0030】 この導電膜3をセラミック体2の内部に配設する方法としては、例えば、粉末プレス成形したプレス成形体に、金属板や金属箔等の導電膜3を埋



設して配設する方法等を挙げることができる。具体的には、粉末プレスによって セラミック体となるプレス成形体を成形する際に、そのプレス成形体の互いの表 面からの距離(厚さ方向の距離)が等しくなるように、上述した金属を主成分と する金属板や金属箔等を埋設する。埋設した金属箔等がセラミックスの焼成収縮 で変形したり、切断する恐れがあるために、平面方向の物質移動を抑制するよう に焼成することが好ましい。このように構成することによって、プレス成形体の 厚さ方向にプレス圧力を負荷して焼成することができる。

【0031】 また、この導電膜3は、セラミック体2に塗工されて配設されたものであってもよい。具体的な塗工の方法としては、例えば、スクリーン印刷、カレンダーロール、化学蒸着、及び物理蒸着等を好適例として挙げることができる。このような方法によれば、塗工後の表面の平滑性に優れ、かつ厚さの薄い導電膜3を容易に形成することができる。前述した塗工の方法うち、化学蒸着及び物理蒸着は、多少コスト高になる場合があるが、より厚さの薄い導電膜を容易に配設することができるとともに、より小さな直径で、かつ隣接する中心間の距離がより小さい貫通孔を容易に形成することができる。

【0032】 導電膜3をセラミック体2に塗工する際には、導電膜3の主成分として挙げた金属の粉末と、有機バインダーと、テルピネオール等の溶剤とを混合して導体ペーストを形成し、上述した方法でセラミック体2に塗工することで形成することができる。また、セラミック体2との密着性及び焼結性を向上させるべく、必要に応じて上述した導体ペーストに添加剤を加えてもよい。

【0033】 また、本実施の形態におけるセラミック体2は、上述したように誘電体としての機能を有するものであり、導電膜3がセラミック体2に挟持された状態で用いられることにより、導電膜3単独で放電を行う場合と比較して、スパーク等の片寄った放電を減少させ、小さな放電を複数の箇所で生じさせることが可能となる。このような複数の小さな放電は、スパーク等の放電に比して流れる電流が少ないために、消費電力を削減することができ、さらに、誘電体が存在することにより、一対の電極5間に流れる電流が制限されて、温度上昇を伴わない消費エネルギーの少ないノンサーマルプラズマを発生させることができる。

【0034】 上述したセラミック体2は、誘電率の高い材料を主成分とするこ



とが好ましく、例えば、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化珪素、チタンーバリウム系酸化物、マグネシウムーカルシウムーチタン系酸化物、バリウムーチタンー亜鉛系酸化物、窒化珪素、窒化アルミニウム等を好適に用いることができる。耐熱衝撃性に優れた材料を主成分とすることによって、プラズマ発生電極1を高温条件下においても運用することが可能となる。

【0035】 また、セラミック体2の厚さについては、特に限定されることはないが、0.1~3mmであることが好ましい。セラミック体2の厚さが0.1 mm未満であると、電極5の電気絶縁性を確保することができないことがある。また、セラミック体2の厚さが3mmを超えると、排気ガス浄化システムとして省スペース化の妨げになるとともに、電極間距離が長くなることによる負荷電圧の増大につながり効率が低下することがある。

【0036】 本実施の形態に用いられるセラミック体2は、セラミック基板用のセラミックグリーンシートを好適に用いることができる。このセラミックグリーンシートは、グリーンシート用のスラリー又はペーストを、ドクターブレード法、カレンダー法、印刷法、リバースロールコータ法等の従来公知の手法に従って、所定の厚さとなるように成形して形成することができる。このようにして形成されたセラミックグリーンシートは、切断、切削、打ち抜き、連通孔の形成等の加工を施したり、複数枚のグリーンシートを積層した状態で熱圧着等によって一体的な積層物として用いてもよい。

【0037】 上述したグリーンシート用のスラリー又はペーストは、所定のセラミック粉末に適当なバインダ、焼結助剤、可塑剤、分散剤、有機溶媒等を配合して調整したものを好適に用いることができ、例えば、このセラミック粉末としては、アルミナ、ムライト、セラミックガラス、ジルコニア、コージェライト、窒化珪素、窒化アルミニウム及びガラス等の粉末を好適例として挙げることができる。また、焼結助剤としては、酸化ケイ素、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム等を好適例として挙げることができる。なお、焼結助剤は、セラミック粉末100質量部に対して、3~10質量部加えることが好ましい。可塑剤、分散剤及び有機溶媒については、従来公知の方法に用いられている可塑剤、分散剤及び有機溶媒を好適に用いることができる。



【0038】 また、本実施の形態においては、セラミック体2の気孔率が、0.1~35%であることが好ましく、さらに0.1~10%であることが好ましい。このように構成することによって、セラミック体2を有する電極5aと、対向配置された他方の電極5bとの間に効率よくプラズマを発生させることが可能となり、省エネルギー化を実現することができる。

【0039】 なお、一対の電極5間の距離は、その間に有効にプラズマを発生させることが可能な距離とすることが好ましく、電極に印加する電圧等によっても異なるが、例えば、0.1~5mmとすることが好ましい。

【0040】 また、図2に示した電極5aにおいては、導電膜3に形成された 貫通孔4が、隣接するそれぞれの中心を結ぶ直線が正三角形となるように形成さ れているが、例えば、図4に示すように、隣接するそれぞれの中心を結ぶ直線が 正方形となるようにされていてもよい。

【0041】 以下、本実施の形態のプラズマ発生電極の製造方法について具体的に説明する。

【0042】 まず、上述したセラミック体となるセラミックグリーンシートを成形する。例えば、アルミナ、ムライト、セラミックガラス、ジルコニア、コージェライト、窒化珪素、窒化アルミニウム、及びガラス群から選ばれる少なくとも一種の材料に、焼結助剤や、ブチラール系樹脂やセルロース系樹脂等のバインダ、DOPやDBP等の可塑剤、トルエンやブタジエン等の有機溶媒等を加え、アルミナ製ポット及びアルミナ玉石を用いて十分に混合してグリーンシート用のスラリーを作製する。また、これらの材料を、モノボールによりボールミル混合して作製してもよい。

【0043】 次に、得られたグリーンシート用のスラリーを、減圧下で攪拌して脱泡し、さらに所定の粘度となるように調整する。このように調整したグリーンシート用のスラリーをドクターブレード法等のテープ成形法によってテープ状に成形して未焼成セラミック体を形成する。

【0044】 一方、得られた未焼成セラミック体の一方の表面に配設する導電膜を形成するための導体ペーストを形成する。この導体ペーストは、例えば、銀粉末にバインダ及びテルピネオール等の溶剤を加え、トリロールミルを用いて十



分に混錬して形成することができる。

【0045】 このようにして形成した導体ペーストを、未焼成セラミック体の表面にスクリーン印刷等を用いて印刷して、所定の形状の導電膜を形成する。その際、導電膜に、断面形状が円形の複数の貫通孔を形成するように印刷を行う。また、導電膜をセラミック体で挟持した後に、外部から導電膜に電気を供給することができるように、導電膜を未焼成セラミック体の外周部まで延設するように印刷して外部からの通電部分を確保しておく。

【0046】 次に、導電膜を印刷した未焼成セラミック体と、他の未焼成セラミック体とを、印刷した導電膜を覆うようにして積層する。未焼成セラミック体を積層する際には、温度100℃、圧力10MPaで押圧しながら積層することが好ましい。

【0047】 次に、導電膜を挟持した状態で積層した未焼成セラミック体を焼成して、誘電体となる板状のセラミック体と、このセラミック体の内部に配設された、その膜厚方向に貫通した膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を含む形状の貫通孔が複数形成された導電膜とを有してなる電極を形成する。

【0048】 このようにして得られた電極に、対向電極となる電極を配置し、本実施の形態のプラズマ発生電極を形成する。この対向電極となる電極は、上述した製造方法によって得られた電極を用いてもよく、また、従来公知の他の構成の電極を用いてもよい。

【0049】 次に、本発明(第二の発明)のプラズマ発生装置の一の実施の形態について説明する。図5に示すように、本実施の形態のプラズマ発生装置10は、第一の発明のプラズマ発生電極1を備えてなることを特徴とする。具体的には、このプラズマ発生装置10は、プラズマ発生電極1と、プラズマ発生電極1と、プラズマ発生電極10を構成する一対の電極5間を排気ガス等の被処理流体が通過可能な状態で収納したケース体11とを備えている。このケース体は、被処理流体が流入する流入口12と、流入した被処理流体が電極5間を通過して処理された処理流体を流出する流出口13とを有している。

【0050】 本実施の形態のプラズマ発生装置10は、第一の発明のプラズマ



発生電極1を備えてなることから、均一かつ安定なプラズマを低電力で発生させることができる。

【0051】 図5に示すように、本実施の形態のプラズマ発生装置10においては、一対の電極5を備えたプラズマ発生電極1が複数積層された状態でケース体11の内部に設置されていることが好ましい。なお、図5においては、説明上、一対の電極5から構成されたプラズマ発生電極1が五個積層された状態を示しているが、プラズマ発生電極1を積層する数はこれに限定されることはない。なお、プラズマ発生電極1を積層する数はこれに限定されることはない。なお、プラズマ発生電極1を構成する一対の電極5間と、各プラズマ発生電極1間とには、所定の隙間を形成するためのスペーサー14が配設されている。

【0052】 このように構成されたプラズマ発生装置10は、例えば、自動車の排気系中に設置して用いることができ、エンジン等から排出された排気ガスを、一対の電極5間に発生させたプラズマの中を通過させることにより、排気ガスに含まれる煤や窒素酸化物等の有害物質を反応させて無害な気体として外部に排出することができる。

【0053】 複数のプラズマ発生電極1を積層する際には、積層したプラズマ発生電極1の相互間にも、プラズマを発生させることができるように構成することが好ましい。具体的には、例えば、一のプラズマ発生電極1aを構成する電極5の一方の電極5aが、対向配置された電極5bとの間に放電を生ずるだけでなく、隣接する他のプラズマ発生電極1bを構成する電極5bとの間にも放電を起こすことが可能な構成とし、積層したプラズマ発生電極1の相互間にもプラズマを発生させることができるような構成とすることが好ましい。

【0054】 また、図示は省略するが、本実施の形態のプラズマ発生装置においては、プラズマ発生電極に電圧を印加するための電源をさらに備えていてもよい。この電源については、プラズマを有効に発生させることができるような電流を供給することができるものであれば従来公知の電源を用いることができ、例えば、サイリスタを利用したパルス電源、サイリスタ以外の他のトランジスタを用いたパルス電源、又は一般的な交流電源等を好適に用いることができる。

【0055】 また、本実施の形態のプラズマ発生装置においては、上述したように電源を備えた構成とせずに、外部の電源から電流を供給するような構成とし



てもよい。

【0056】 本実施の形態に用いられるプラズマ発生電極に供給する電流については、発生させるプラズマの強度によって適宜選択して決定することができる。例えば、プラズマ発生装置を自動車の排気系中に設置する場合には、プラズマ発生電極に供給する電流が、電圧が1kV以上の直流電流、ピーク電圧が1kV以上かつ1秒あたりのパルス数が100以上(100Hz以上)であるパルス電流、ピーク電圧が1kV以上かつ周波数が100Hz以上である交流電流、又はこれらのいずれか二つを重畳してなる電流であることが好ましい。このように構成することによって、効率よくプラズマを発生させることができる。

[0057]

【実施例】 以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら 実施例に限定されるものではない。

[0058]

(実施例1)

図1に示したようなプラズマ発生電極1を備えたプラズマ発生装置を製造した。このプラズマ発生電極は、アルミナテープから構成された誘電体となる板状のセラミック体と、このセラミック体の内部に配設された、その膜厚方向に貫通した膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が円形の複数の貫通孔が形成された導電膜とを有してなる二枚の電極を、その相互の間隔が1mmとなるように対向配置させて作製した。なお、プラズマ発生電極を構成する一対の電極は、一方を電圧負荷側とし、もう一方を接地側とした。

【0059】 上述したセラミック体の大きさは、縦 $50\,\mathrm{mm}$ 、 $90\,\mathrm{mm}$ 、厚さ $1\,\mathrm{mm}$ とし、導電膜の大きさは、縦 $40\,\mathrm{mm}$ 、横 $80\,\mathrm{mm}$ 、厚さ $20\,\mu\,\mathrm{m}$ とした。また、貫通孔の大きさは直径 $3\,\mathrm{mm}$ とし、それぞれの中心間の距離が $5\,\mathrm{mm}$ となるように均等に形成した。この導電膜は、タングステン $95\,\mathrm{g}$ 量%の金属ペーストをセラミック体の表面に印刷して配設し、セラミック体とともに焼成して作製した。

【0060】 このようにして得られたプラズマ発生電極を、一対の電極の電圧 負荷側と接地側とが交互に配置されるように五個重ね合わせて、プラズマ発生装



置を製造した。なお、各プラズマ発生電極は、相互の間隔が1mmとなるように 重ね合わせた。

【0061】 プラズマ発生電極を構成する電極のうち電圧負荷側とした電極にはサイリスタを利用したパルス電源を接続し、また、接地側とした電極はアースと接続した。

【0062】 本実施例のプラズマ発生装置に、電圧5kVで500Hzの条件で通電したところ、均一かつ安定なプラズマを発生させることができた。

【0063】 また、本実施例のプラズマ発生装置によって発生したプラズマ内に、 N_2 と O_2 とを空気と同様の割合となるように調整したガスに、 N_0 ガスを混合して作製した混合ガスを通過させて、混合ガスに含まれる N_0 の N_0 2への変換効率を評価した。

【0064】 具体的な方法としては、室温で、50NL/分のガス流れの中にNOを添加して、NO濃度が200ppmの混合ガスを作製し、本実施例のプラズマ発生装置を用いて発生させたプラズマ内に、得られた混合ガスを通過させた。プラズマを発生させる条件としては、電圧6kV、500Hzとした。

[0066]

(比較例1)

貫通孔を形成しなかったこと以外は、実施例1のプラズマ発生装置と同様に構成されたプラズマ発生装置を製造した。

【0067】 実施例1と同様に、サイリスタを用いたパルス電源で、電圧7k Vで500Hzの条件で通電し、発生したプラズマに、NO濃度が200ppm の混合ガスを通過させたところ、NO濃度は50ppmまでしか低下していなか



った。なお、プラズマを発生させた際に、電極の表面の任意の箇所で放電を生じ、空間全体が放電すること無く、不均一なプラズマが発生していた。さらに、電圧を8kVまで上げて、高いエネルギー注入を行うと空間全体で放電が起きたが、貫通孔を設けた電極に比べ、高い電圧、電力が必要であった。

[0068]

(実施例2)

貫通孔を、直径5mmの円形で、それぞれの中心の間隔が6mmとなるように配置した以外は、実施例1のプラズマ発生装置と同様に構成されたプラズマ発生装置を製造した。

【0069】 本実施例のプラズマ発生装置に、同様の混合ガスを通過させたところ、18Wの消費電力でNO濃度が0ppmとなった。このプラズマ発生装置は、実施例1のプラズマ発生装置と比較して、より低電力でNOを変換させることができ、エネルギー効率の高いものであった。このことから、貫通孔の直径と、それぞれの中心間の距離とが、プラズマ電力に影響を及ぼすことが明確になった。

[0070]

(実施例3)

プラズマ発生電極を構成する一対の電極のうちの一方を、ステンレス製の電極 とする以外は、実施例1のプラズマ発生装置と同様に構成されたプラズマ発生装 置を作製した。

【0071】 本実施例のプラズマ発生装置に、同様の混合ガスを通過させたところ、電圧6kVで500Hzの条件で通電し、発生したプラズマにNO濃度が200ppmの混合ガスを通過させたところ、NO濃度は0ppmとなっていた。この際、プラズマ発生装置に投入された電力は40Wで、実施例1と比較すると電力の消費量は多くなっていたが、高い効率でNOを変換させることができた。

[0072]

(実施例4)

実施例1のプラズマ発生装置と同様に構成されたプラズマ発生装置に交流電源



を接続して、NO変換効率試験を行った。正弦波500Hzで±7kVの条件で通電してプラズマを発生させたところ、NO濃度が100ppmとなり、さらに、正弦波1kHzで±7kVの条件で通電したところ、NO濃度が10ppmとなった。このように交流電源を用いたとしても有効にプラズマを発生させることができた。

[0073]

(実施例5)

対向する電極間距離を 0.5 mmにした以外は、実施例 1 のプラズマ発生装置と同様に構成されたプラズマ発生装置を製造した。

【0074】 排気ガス中のカーボン粒子の浄化性能を評価するために、5g/hrの煤を流して、プラズマ発生装置の流出口で、カーボン粒子の捕集量を評価した。

【0075】 SIサイリスタを用いたパルス電源で、 $250 \, \mathrm{Hz}$ 、 $5 \, \mathrm{kV}$ の条件で通電してプラズマを発生させたところ、カーボン粒子の捕集量から算出される浄化率は60%であり、 $500 \, \mathrm{Hz}$ 、 $5 \, \mathrm{kV}$ としたところ、カーボン粒子の浄化率は、90%に向上した。本実施例のプラズマ発生装置が、カーボン粒子の除去に効果があることが確認された。

[0076]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明によって、均一かつ安定なプラズマを低電力で発生させることが可能なプラズマ発生電極及びプラズマ発生装置を 提供することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明(第一の発明)のプラズマ発生電極の一の実施の形態を模式的に示す斜視図である。
- 【図2】 本発明(第一の発明)のプラズマ発生電極の一の実施の形態における、一方の電極を構成するセラミック成形体と導電膜との一例を模式的に示す平面図である。
- 【図3】 本発明(第一の発明)のプラズマ発生電極の他の実施の形態を模式的に示す斜視図である。



- 【図4】 本発明(第一の発明)のプラズマ発生電極の一の実施の形態における、一方の電極を構成するセラミック成形体と導電膜との他の例を模式的に示す平面図である。
- 【図5】 本発明(第二の発明)のプラズマ発生装置の一の実施の形態を模式的に示す説明図であって、図5(a)は、被処理流体の流れ方向を含む平面で切断した断面図、図5(b)は、図5(a)のA-A線における断面図である。


【符号の説明】

1, 1 a, 1 b … プラズマ発生電極、2 … セラミック体、3 … 導電膜、4 … 貫通 孔、5, 5 a, 5 b … 電極、10 … プラズマ発生装置、11 … ケース体、12 … 流入口、13 …流出口。




【書類名】 図面

【図1】






【図2】






【図3】






【図4】





【図5】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 均一かつ安定なプラズマを低電力で発生させることが可能なプラズマ 発生電極を提供する。

【解決手段】 一対の電極5のうちの少なくとも一方の電極5 a が、誘電体となる板状のセラミック体2と、セラミック体2の内部に配設された、その膜厚方向に貫通した膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を含む形状の貫通孔4が複数形成された導電膜3とを有してなるプラズマ発生電極1

【選択図】 図1



【書類名】 出願人名義変更届 【提出日】 平成16年 6月18日

【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-177232

【承継人】

【識別番号】 000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】 100088616

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邉 一平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009689 【納付金額】 4,200円

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-177232

受付番号

5 0 4 0 1 0 2 9 4 0 8

書類名

出願人名義変更届

担当官

小松 清

1905

作成日

平成16年 8月20日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】

000005326

【住所又は居所】

東京都港区南青山二丁目1番1号

【氏名又は名称】

本田技研工業株式会社

【承継人代理人】

申請人

【識別番号】

100088616

【住所又は居所】

東京都台東区浅草橋3丁目20番18号 第8菊

星タワービル3階 渡邉一平国際特許事務所

【氏名又は名称】

渡邉 一平



特願2003-177232

出願人履歴情報

識別番号

[000004064]

1. 変更年月日

1990年 8月24日 '

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

日本碍子株式会社



特願2003-177232

出願人履歴情報

識別番号

[000005326]

1. 変更年月日

1990年 9月 6日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目1番1号

氏 名 本田技研工業株式会社